

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sellador para Vidrio Aislante

GD 115



Sellador primario de un componente, libre de solvente

- Con muy baja permeabilidad al vapor de agua y gas para el sellado de interiores de unidades de vidrio aislante de múltiples paneles
- Buena adhesión al vidrio, aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable
- Buena resistencia al envejecimiento

DATOS TÉCNICOS

Base	Caucho sintético (poliisobutileno), libre de solvente		
Color	Negro		
Consistencia	Compuesto sólido, sólo se puede aplicar a temperaturas elevadas usando un extrusor de butilo calentado		
Densidad	aprox.	1,05 g/cm ³	DIN 53 479, + 23°C
Permeabilidad al gas	<	0,003 g/m ² h	EN 1279.4
Índice de transmisión de vapor de agua	<	0,1 g/m ² d	EN 1279.4
Contenido volátil	≤	0.6 %	EN 1279.6 anexo G
Empañamiento	Sin empañamiento visual		EN 1279.6 anexo G
Penetración	aprox.	32	ISO 2137

PROCESADO

Preparación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvillo y grasa. Usar Körasolv GL para limpiar y desengrasar vidrios y metales

No se requiere imprimador

Unión

GD 115 se provee listo para usar pero se debe calentar hasta aprox. +110°C a + 130°C para su aplicación. El producto se aplica con extrusores de butil calentados

NOTAS ESPECIALES

Almacenamiento

El producto se almacena en un lugar fresco, seco y limpio. Cuando se almacena a temperatura ambiente, GD 115 tiene una vida útil de al menos 24 meses

SEGURIDAD

Por favor tomar nota de las indicaciones en las hojas de datos de seguridad de EC y las indicaciones de seguridad en las etiquetas de cada producto para el tratamiento de nuestros productos

Se deben respetar en particular las instrucciones de la Reglamentación de Sustancias Peligrosas

Mantener a mano la hoja de datos de seguridad de EC del producto que está tratando que le brindará valiosas indicaciones para el uso y la disposición seguros, y qué hacer en caso de accidentes.

LIMPIEZA

Usar Körasolv GL para limpiar las superficies a unir

UNIDADES DE EMPAQUETADO

Tambores desechables

1,0 kg. (Ø 99 mm/nivel de llenado 130 mm) cartón de 10 pz.

2.2 kg. (Ø 135 mm/nivel de llenado 161 mm) cartón de 5 pz

2.3 kg. (Ø 99 mm/nivel de llenado 285 mm) cartón de 6 pz.

6.8 kg. (Ø 190 mm/nivel de llenado 236 mm)

190 kg. (Ø 571 mm/nivel de llenado 707 mm)

Para datos relacionados a la seguridad por favor consultar la hoja de datos de seguridad

Por favor tener en cuenta: todos los datos consignados se basan en un examen cuidadoso en nuestros laboratorios y en nuestra experiencia práctica pasada. Estas no son indicaciones obligatorias. Dado el alto número de materiales en el mercado y los diferentes modo de uso que están más allá de nuestra influencia y control, naturalmente no podemos aceptar la responsabilidad del resultado de su trabajo, ni aquellos relacionado con los derechos de patente de terceros. Recomendamos realizar suficientes pruebas para verificar que este producto en particular cumple con los requerimientos de su caso en particular. Por favor también tomar nota de nuestros Términos de Venta, Entrega y Pago. Esta información del producto reemplaza a todas las anteriores ediciones



KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Zweibrücker Str. 200 D-66954 Pirmasens

Phone +49 6331 56-2000

Fax +49 6331 56-1999

P.O. Box 2162

eMail

Internet

D-66929 Pirmasens

info@koe-chemie.de

www.koe-chemie.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 044853
ISO 14001:2004
Zertifikat: 01 104 053913
OHSAS 18001:1999
Zertifikat: QA 05 116 4030